

SUNLIGHT AC

Tinta de acabamento poliuretano

Tinta de acabamento poliuretano acrílico de dois componentes. Proporciona excelente retenção de brilho e cor, além de proporcionar maior proteção ao intemperismo. Oferece ótima resistência aos raios solares. Indicado como acabamento em áreas acima da linha d'água para embarcações de aço, fibra, alumínio e madeira.

Informações Práticas

Cor	Cores sob consulta
Aspecto	Brilhante
Sólido por volume	50%
Espessura Seca	35 micrometros de filme seco, equivalente a 88 micrometros de filme úmido
Rendimento Teórico	14,3 m ² /litro por demão baseado na espessura seca de 35 micrometros
Rendimento Prático	Deduzir do rendimento teórico os percentuais relativos às perdas decorrentes de cada método de aplicação.

Aplicação

Relação de Mistura	5 partes comp.A / 1 parte de comp.B (por volume) 100 : 17,5 (por peso)
Densidade	1,120 g/cm ³ (cor branca)
Método de Aplicação	Pistola convencional - Recomendado Pistola <i>Airless</i> - Recomendado Trincha ou rolo – Aceitável. Principalmente em pequenas áreas
Diluição	Não recomendado. Se necessário, utilizar VINCISOLV 920 até 5% em volume
Limpeza	VINCISOLV 920
Pot-Life – 25°C	5 horas

Temperatura	Tempo de secagem		Intervalo de Repintura	
	Secagem		Mínimo	Máximo
	Toque	Pressão		
25°C	20 minutos	6 horas	6 horas	-

Estocagem	Até 12 meses na temperatura de no máximo 40°C, em recipiente fechado.
Embalagem	Galão de 3,6 litros
Nº despacho ONU	1263
VOC	581 g/l (calculado)

Preparação da superfície

Aço ou Madeira

Lavar com água limpa de modo a remover todo e qualquer contaminante da superfície.

Lixar toda a superfície.

Lavar e aguardar a secagem completa.

A superfície deverá estar devidamente limpa, seca e totalmente isenta de óleos, graxas, sais ou qualquer contaminante.

Aplicar 2 (duas) demãos de Vincipoxi Yacht com EPS de 125 micrometros cada conforme instruções descritas no rótulo e na ficha técnica deste produto.

Fibra de vidro e Não ferrosos

Lavar com água limpa de modo a remover todo e qualquer contaminante da superfície.

Lixar toda a superfície.

Lavar e aguardar a secagem completa.

A superfície deverá estar devidamente limpa, seca e totalmente isenta de óleos, graxas, sais ou qualquer contaminante.

Aplicar 1 (uma) demão do Vincidere Yacht com 15 micrometros de espessura seca conforme instruções descritas no rótulo e na ficha técnica deste produto.

Aplicar 2 (duas) demãos de Vincipoxi Yacht com EPS de 125 micrometros cada conforme instruções descritas no rótulo e na ficha técnica deste produto.

Aplicação

Proceder a mistura dos componentes conforme instruções descritas no rótulo

Aplicar 2 (duas) a 3 (três) demãos do Sunlight AC. Cada demão com 35 micrometros de espessura seca, obedecendo o intervalo de repintura entre demãos.

Limitações e Recomendações

Não pintar quando a umidade relativa do ar exceder 85%;

Não pintar em espaços confinados sem o auxílio de equipamentos de ventilação adequado;

Propriedades físicas e químicas são mantidas até a temperatura de 90°C;

Poderá ocorrer variação de brilho e cor a partir de 60°C;

A diluição excessiva poderá afetar a formação do filme e o aspecto, além de dificultar a obtenção da espessura requerida;

Espessuras excessivas podem ocasionar retenção de solvente.

Pequenas variações de cor, aspecto e brilho podem ocorrer caso a aplicação ocorra em períodos de umidade relativa do ar acima de 85%, em dias chuvosos ou com temperaturas baixas;

Este produto não deve ser aplicado sobre superfícies condensadas;

Podem ocorrer manchamentos quando a superfície aplicada for exposta a umidade durante o processo de cura, podendo inclusive ocasionar alteração da cor, retardo na cura e comprometimento do desempenho do produto;

Diferenças de brilho e aspecto podem ocorrer quando utilizado mais de um método de aplicação durante a execução da mesma obra;

Precauções

As precauções mínimas a serem observadas no manuseio de qualquer tinta são dadas a seguir

a) Evitar contato com a pele e com os olhos (usar luvas, óculos protetores, máscara, cremes protetores, etc.)

b) Assegurar ventilação adequada do ambiente.

c) Em caso de contato da tinta com a pele, lavar com água e sabão ou com produto específico para limpeza de pele. Caso ocorra contaminação dos olhos, lavar com água em abundância durante 15 minutos e procurar auxílio médico.

d) Produto inflamável. Manter longe de faíscas, chamas expostas e fontes de calor. Não deve ser permitido fumar na área de trabalho.

Definições

Tolerâncias: As informações numéricas constantes deste boletim técnico acham-se sujeitas às tolerâncias normais de fabricação.

Rendimento: Os rendimentos práticos podem variar, dependendo da superfície, da espessura aplicada, das condições de aplicação, da geometria da estrutura a ser pintada, dos métodos de aplicação, condições climáticas, etc.

Sólidos p/volume: É a percentagem de tinta seca que pode ser obtida de tinta líquida sob determinadas condições.

Ressalva: As informações contidas neste boletim técnico não devem ser tomadas como definitiva: qualquer pessoa que use este produto para qualquer outra finalidade além da especificada neste Boletim Técnico, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a adequação do mesmo ao fim específico que se pretende, o faz por sua própria conta e risco.

Todas e quaisquer recomendações ou informações sobre este produto (neste boletim técnico ou em outro lugar) foram compiladas para sua ajuda e orientação. Entretanto, como não temos qualquer controle sobre a qualidade e condição do substrato ou sobre os inúmeros fatores que afetam o uso e aplicação deste produto, nenhuma garantia, expressa ou subentendida, é dada ou sugerida, quanto a essas informações. Desta forma, a não ser que concordemos especificamente por escrito em fazê-lo, não assumimos qualquer responsabilidade quanto ao rendimento, desempenho ou (sujeito a legislação vigente) quaisquer danos materiais ou pessoais resultantes do uso das informações ou dos produtos aqui mencionados. Todos os produtos e/ou assistência técnica são fornecidos de acordo com nossas condições padrão de venda. Sugerimos solicitar cópia da mesma. As informações contidas neste Boletim técnico estão sujeitas a modificações periódicas de acordo com nossa política de continuo desenvolvimento e aprimoramento de produtos. É responsabilidade do usuário verificar junto ao representante da TINTAS VINCI se este Boletim Técnico está atualizado antes da utilização do produto correspondente.