

## **EVOLUTION**

### **Antiincrustante Híbrido CDP**

Antiincrustante de autopolimento e desempenho à base de polímero de desgaste controlado, livre de TBT, a base de misturas de biocidas especiais de alta performance.

Desenvolvido para oferecer proteção Antiincrustantes a lanchas, veleiros e embarcações de lazer por período aproximado de 12 meses.

A vida útil do revestimento é diretamente proporcional a espessura aplicada.

### **Informações Práticas**

<b>Cor</b>	Vermelho, azul, e preto
<b>Acabamento/Brilho</b>	Acetinado (ASTM D 523)
<b>Sólidos por volume</b>	50% (Petrobrás N-1358)
<b>Espessura seca</b>	100 micrometros por demão, equivalentes a 200 micrometros de filme úmido.
<b>Rendimento teórico</b>	5,0 m <sup>2</sup> /litro, baseado na espessura seca de 100 micrometros
<b>Rendimento prático</b>	Deduzir do rendimento teórico os percentuais relativos às perdas estimadas para a condição específica da pintura.

### **Aplicação**

<b>Relação de mistura</b>	Monocomponente.
<b>Método de Aplicação</b>	Pistola convencional: recomendado Pistola Airless: recomendado Trincha ou rolo: Recomendado em múltiplas demãos para atingir a espessura recomendada
<b>Diluição</b>	Não é recomendada, caso necessário, utilize VINCISOLV 950 até 5% em volume.
<b>Limpeza</b>	VINCISOLV 950

Tempo de Secagem			Intervalo de Repintura		Imersão	
Temperatura	Secagem		Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
	Toque	Manuseio				
25°C	30 min	4 horas	6 horas	7 dias	12 horas	5 dias

<b>Estocagem</b>	Guardar em local seco, abrigado e ventilado até 12 meses.
<b>Embalagem</b>	Balde de 20 litros / Galão de 3,6 litros
<b>Ponto de fulgor</b>	Maior que 23°C
<b>Nº despacho da ONU</b>	1263
<b>VOC</b>	355 g/l (calculado)

### **Preparação da superfície**

#### # Aço

Lavar com água limpa de modo a remover todo e qualquer contaminante da superfície.

Prepare a superfície com Jateamento abrasivo padrão Sa 2 ½ ou utilizar tratamento mecânico ao padrão St3

Lavar e aguardar a secagem completa.

A superfície deverá estar devidamente limpa, seca e totalmente isenta de óleos, graxas, sais ou qualquer contaminante.

Aplicar duas demãos de 125 micrometros seco do Vincipoxi Yacht ou uma demão de 75 micrometros seco de Vincinil 600, dependendo do estado geral da pintura anterior (manutenção). Este critério deve ser adotado em conjunto com o departamento técnico.

#### # Fibra de vidro e Não ferrosos (galvanizado)

Lavar com água limpa de modo a remover todo e qualquer contaminante da superfície.

Lixar toda a superfície.

Lavar e aguardar a secagem completa.

A superfície deverá estar devidamente limpa, seca e totalmente isenta de óleos, graxas, sais ou qualquer contaminante.

Aplicar 1 (uma) demão do Vincidere Yacht com 15 micrometros de espessura seca conforme instruções descritas no rótulo e na ficha técnica deste produto.

#### # Madeira

Lavar com água limpa de modo a remover todo e qualquer contaminante da superfície.

Lixar

Lavar e aguardar a secagem completa.

A superfície deverá estar devidamente limpa, seca e totalmente isenta de óleos, graxas, sais ou qualquer contaminante.

Aplicar uma demão de 75 micrometros seco de Vincinil 600.

### **Aplicação**

Calcular a área do fundo da embarcação (consultar departamento técnico)

Misturar bem o conteúdo da embalagem. Não diluir e não misturar qualquer outro produto.

Aplicar todo o volume de tinta antiincrustante recomendado.

Obedecer os intervalos de repintura e o prazo máximo para o lançamento da embarcação na água.

### **Limitações**

Não pintar quando a umidade relativa do ar exceder 85%

Efetuar a aplicação conforme instruções de uso contidas na embalagem.

Utilizar todo o volume de tinta antiincrustante calculado considerando mínimo de 300 micrometros de espessura seca do filme total da tinta.

Observar que, ao utilizar trincha ou rolo, deve-se aplicar um maior número de demãos para se alcançar a espessura recomendada.

Faz-se necessário o controle da espessura aplicada.

Obedecer ao prazo máximo para imersão.

### **Precauções**

As precauções mínimas a serem observadas no manuseio de qualquer tinta são dadas a seguir

- a) Evitar contato com a pele e com os olhos (usar luvas, óculos protetores, máscara, cremes protetores, etc.)
- b) Assegurar ventilação adequada do ambiente.
- c) Em caso de contato da tinta com a pele, lavar com água e sabão ou com produto específico para limpeza de pele. Caso ocorra contaminação dos olhos, lavar com água em abundância durante 15 minutos e procurar auxílio médico.
- d) Produto inflamável. Manter longe de faíscas, chamas expostas e fontes de calor. Não deve ser permitido fumar na área de trabalho.
- e) Consultar a FISPQ do produto para maiores informações sobre Saúde e Segurança.

### **Definições**

**Tolerâncias:** As informações numéricas constantes deste boletim técnico acham-se sujeitas às tolerâncias normais de fabricação.

**Rendimento:** Os rendimentos práticos podem variar, dependendo da superfície, da espessura aplicada, as condições de aplicação, da geometria da estrutura a ser pintada, dos métodos de aplicação, condições climáticas, etc.

**Sólidos p/volume:** É a percentagem de tinta seca que pode ser obtida de tinta líquida sob determinadas condições.

**Ressalva:** As informações contidas neste boletim técnico não devem ser tomadas como definitiva: qualquer pessoa que use este produto para qualquer outra finalidade além da especificada neste Boletim Técnico, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a adequação do mesmo ao fim específico que se pretende, o faz por sua própria conta e risco.

Todas e quaisquer recomendações ou informações sobre este produto (neste boletim técnico ou em outro lugar) foram compiladas para sua ajuda e orientação. Entretanto, como não temos qualquer controle sobre a qualidade e condição do substrato ou sobre os inúmeros fatores que afetam o uso e aplicação deste produto, nenhuma garantia, expressa ou subentendida, é dada ou sugerida, quanto a essas informações. Desta forma, a não ser que concordemos especificamente por escrito em fazê-lo, não assumimos qualquer responsabilidade quanto ao rendimento, desempenho ou (sujeito a legislação vigente) quaisquer danos materiais ou pessoais resultantes do uso das informações ou dos produtos aqui mencionados. Todos os produtos e/ou assistência técnica são fornecidos de acordo com nossas condições padrão de venda. Sugerimos solicitar cópia da mesma. As informações contidas neste Boletim técnico estão sujeitas a modificações periódicas de acordo com nossa política de contínuo desenvolvimento e aprimoramento de produtos. É responsabilidade do usuário verificar junto ao representante da TINTAS VINCI se este Boletim Técnico está atualizado antes da utilização do produto correspondente.