

NOCRUST 620

Antiincrustante autopolimento livre de TBT

Desenvolvida para oferecer proteção a embarcações, evitando incrustações de organismo marinho. A vida útil do revestimento é diretamente proporcional a espessura aplicada.

Informações Práticas

Cor	Vermelho, azul, preto e branco gelo (imerso em água, branco rosado)
Acabamento/Brilho	Acetinado (ASTM D 523)
Sólidos por volume	50% (Petrobrás N-1358)
Espessura seca	100 micrometros por demão, equivalentes a 200 micrometros de filme molhado.
Rendimento teórico	5,0 m ² /litro, baseado na espessura seca de 100 micrometros
Rendimento prático	Deduzir do rendimento teórico os percentuais relativos à perdas estimadas para a condição específica da pintura.

Aplicação

Relação de mistura	Monocomponente.
Método de Aplicação	Pistola “airless”: <i>Recomendado</i> - Orifício do bico 26-31 mils. Pressão do fluido 2500 p.s.i. (176 Kgf/cm ²) Trincha ou rolo : Recomendado múltiplas demão - Pistola convencional.: Recomendado

Diluição: Não é recomendada, caso necessário utilize vincisolv 950 até 10% em volume.

Limpeza: VINCISOLV 950

Tempo de Secagem		Intervalo de Repintura		Imersão	
Tempo do substrato	Secagem	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
	toque				
	Manuseio				
25°C	30 min	4 horas	24 horas	5 dias	8 horas
					5 dias

Estocagem	Guardar em local seco, abrigado e ventilado até 12 meses.
Embalagem	Balde de 20 litros, Galão de 3,6 litros
Ponto de fulgor	Maior que 23°C
Nº despacho da ONU	1263

Preparação da superfície

O NOCRUST 620 deve ser aplicado conforme o caso específico.

Limitações

Não pintar quando a umidade relativa do ar exceder 85%. Diversos fatores influem no desempenho do Antiincrustante, tais como: frequência de tráfego, velocidade desenvolvida, pH da água, tipo de poluição, etc.

Precauções

As precauções mínimas a serem observadas no manuseio de qualquer tinta são dadas a seguir.

- Evitar contato com a pele e com os olhos (usar luvas, óculos protetores, máscara, cremes protetores, etc).
- Assegurar ventilação adequada do ambiente.
- Em caso de contato da tinta com a pele, lavar com água e sabão ou com produto específico para limpeza de pele. Caso ocorra contaminação dos olhos, lavar com água em abundância durante 15 minutos e procurar auxílio médico.
- Produto inflamável. Manter longe de faíscas, chamas expostas e fontes de calor. Não deve ser permitido fumar na área de trabalho.

Definições

Tolerâncias: As informações numéricas constantes deste boletim técnico acham-se sujeitas às tolerâncias normais de fabricação.

Rendimento: Os rendimentos práticos podem variar, dependendo da superfície, da espessura aplicada, das condições de aplicação, da geometria da estrutura a ser pintada, dos métodos de aplicação, condições climáticas, etc.

Ressalva: As informações contidas neste boletim técnico não devem ser tomadas como definitiva: qualquer pessoa que use este produto para qualquer outra finalidade além da especificada neste Boletim Técnico, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a adequação do mesmo ao fim específico que se pretende, o faz por sua própria conta e risco. Todas e quaisquer recomendações ou informações sobre este produto (neste boletim técnico ou em outro lugar) foram compiladas para sua ajuda e orientação. Entretanto, como não temos qualquer controle sobre a qualidade e condição do substrato ou sobre os inúmeros fatores que afetam o uso e aplicação deste produto, nenhuma garantia, expressa ou subentendida, é dada ou sugerida, quanto a essas informações. Desta forma, a não ser que concordemos especificamente por escrito em fazê-lo, não assumimos qualquer responsabilidade quanto ao rendimento, desempenho ou (sujeito a legislação vigente) quaisquer danos materiais ou pessoais resultantes do uso das informações ou dos produtos aqui mencionados. Todos os produtos e/ou assistência técnica são fornecidos de acordo com nossas condições padrão de venda. Sugerimos solicitar cópia da mesma. As informações contidas neste Boletim técnico estão sujeitas a modificações periódicas de acordo com nossa política de contínuo desenvolvimento e aprimoramento de produtos. É responsabilidade do usuário verificar junto ao representante da TINTAS VINCI se este Boletim Técnico está atualizado antes da utilização do produto correspondente.