

## VINCIMARINE 610

### Antiincrustante óleo resinoso convencional

- Desenvolvida para oferecer proteção a barcos pesqueiros e pequenas embarcações, evitando incrustações de organismo marinho.  
Antiincrustante óleo resinoso convencional pleno com boa performance por período limitado.
- A vida útil do revestimento é diretamente proporcional a espessura aplicada.

### Informações Práticas

Cor	Vermelho, azul, preto
Acabamento/Brilho	Acetinado
Sólidos por volume	45%
Espessura seca	40 micrometros por demão, equivalentes a 89 micrometros de filme molhado.
Rendimento teórico	11,2 m <sup>2</sup> /litro, baseado na espessura seca de 40 micrometros
Rendimento prático	Deduzir do rendimento teórico os percentuais relativos à perdas estimadas para a condição específica da pintura.

### Aplicação

Relação de mistura	Monocomponente.
Método de Aplicação	Pistola “airless”: <i>Recomendado</i> - Orifício do bico 26-31 mils. Pressão do fluido 2500 p.s.i. (176 Kgf/cm <sup>2</sup> ) Trincha ou rolo : <i>Recomendo</i> - Pistola convencional.: <i>Recomendado</i>

Diluição:	Não é recomendada, caso necessário utilize vincisolv 950 até 10% em volume.
Limpeza:	VINCISOLV 950

Tempo de Secagem			Intervalo de Repintura		Imersão	
Tempo do substrato	Secagem		Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
	toque	Manuseio				
25°C	30 min	4 horas	12 horas	3 dias	12 horas	3 dias

Estocagem	Guardar em local seco, abrigado e ventilado até 12 meses.
Embalagem	Balde de 20 litros, Galão de 3,6 litros
Ponto de fulgor	Maior que 23°C

### Preparação da superfície

O VINCIMARINE 610 deve ser aplicado conforme o caso específico.

### Limitações

Não pintar quando a umidade relativa do ar exceder 85%.

Diversos fatores influem no desempenho do Antiincrustante, tais como: frequência de tráfego, velocidade desenvolvida, pH da água, tipo de poluição, etc.

### Precauções

As precauções mínimas a serem observadas no manuseio de qualquer tinta são dadas a seguir.

- Evitar contato com a pele e com os olhos (usar luvas, óculos protetores, máscara, cremes protetores, etc).
- Assegurar ventilação adequada do ambiente.
- Em caso de contato da tinta com a pele, lavar com água e sabão ou com produto específico para limpeza de pele.  
Caso ocorra contaminação dos olhos, lavar com água em abundância durante 15 minutos e procurar auxílio médico.
- Produto inflamável. Manter longe de faíscas, chamas expostas e fontes de calor. Não deve ser permitido fumar na área de trabalho.

## **Definições**

**Tolerâncias:** As informações numéricas constantes deste boletim técnico acham-se sujeitas às tolerâncias normais de fabricação.

**Rendimento:** Os rendimentos práticos podem variar, dependendo da superfície, da espessura aplicada, das condições de aplicação, da geometria da estrutura a ser pintada, dos métodos de aplicação, condições climáticas, etc.

**Ressalva:** As informações contidas neste boletim técnico não devem ser tomadas como definitiva: qualquer pessoa que use este produto para qualquer outra finalidade além da especificada neste Boletim Técnico, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a adequação do mesmo ao fim específico que se pretende, o faz por sua própria conta e risco. Todas e quaisquer recomendações ou informações sobre este produto (neste boletim técnico ou em outro lugar) foram compiladas para sua ajuda e orientação. Entretanto, como não temos qualquer controle sobre a qualidade e condição do substrato ou sobre os inúmeros fatores que afetam o uso e aplicação deste produto, nenhuma garantia, expressa ou subentendida, é dada ou sugerida, quanto a essas informações. Desta forma, a não ser que concordemos especificamente por escrito em fazê-lo, não assumimos qualquer responsabilidade quanto ao rendimento, desempenho ou (sujeito a legislação vigente) quaisquer danos materiais ou pessoais resultantes do uso das informações ou dos produtos aqui mencionados. Todos os produtos e/ou assistência técnica são fornecidos de acordo com nossas condições padrão de venda. Sugerimos solicitar cópia da mesma. As informações contidas neste Boletim técnico estão sujeitas a modificações periódicas de acordo com nossa política de continuo desenvolvimento e aprimoramento de produtos. É responsabilidade do usuário verificar junto ao representante da TINTAS VINCI se este Boletim Técnico está atualizado antes da utilização do produto correspondente.