

## VINCIDERE YACHT

# Primer de aderência epóxi isocianato

Indicado como base de aderência para metais não ferrosos (alumínio, cobre, galvanizado, aço inox e fibra de vidro).

### Informações Práticas

Cor	Branca
Aspecto	Fosco (ASTM D 523)
Sólidos por volume	18% (Petrobras N-1358)
Espessura seca	20 micrometros de filme seco por demão, equivalentes a 111 micrometros de filme úmido.
Rendimento teórico	9 m <sup>2</sup> /litro, baseado na espessura seca de 20 micrometros.
Rendimento prático	Deduzir do rendimento teórico os percentuais relativos às perdas estimadas para a condição específica da pintura.

### Aplicação

Relação de Mistura	4 partes comp.A / 1 parte de comp.B por volume
Método de Aplicação	Pistola convencional - Recomendado Pistola <i>Airless</i> - Recomendado Trincha ou rolo – Indicado em pequenas áreas
Diluição	Não recomendado. Se necessário, utilizar VINCISOLV 930 até 5% em volume
Limpeza	VINCISOLV 930
Pot-Life – 25°C	6 horas

Tempo de secagem		Intervalo de Repintura	
Temperatura	Secagem	Mínimo	Máximo
	Toque		
	Pressão		
25°C	15 minutos	3 horas	6 horas
			30 dias

Estocagem	Até 12 meses na temperatura de no máximo 40°C, em recipiente fechado.
Embalagem	Galão de 3,6 litros
Ponto de fulgor	24° C
Nº despacho ONU	1263
VOC	647 g/l (calculado)

### Preparação da superfície

# Aço e Não ferrosos (alumínio, fibra de vidro e metal galvanizado)

Lavar com água limpa de modo a remover todo e qualquer contaminante da superfície.

Lavar e aguardar a secagem completa.

A superfície deverá estar devidamente limpa, seca e totalmente isenta de óleos, graxas, sais ou qualquer contaminante.

### Aplicação

Misturar os dois componentes do produto conforme instruções descritas no rótulo.

Aguardar por 10 minutos em repouso.

Aplicar 1 (uma) demão de Vincidere Yacht com espessura da película seca de 15 micrometros

### Limitações

Não pintar quando a umidade relativa do ar exceder 85%

## **Precauções**

As precauções mínimas a serem observadas no manuseio de qualquer tinta são dadas a seguir

- a) Evitar contato com a pele e com os olhos (usar luvas, óculos protetores, máscara, cremes protetores, etc.)
- b) Assegurar ventilação adequada do ambiente.
- c) Em caso de contato da tinta com a pele, lavar com água e sabão ou com produto específico para limpeza de pele. Caso ocorra contaminação dos olhos, lavar com água em abundância durante 15 minutos e procurar auxílio médico.
- d) Produto inflamável. Manter longe de faíscas, chamas expostas e fontes de calor. Não deve ser permitido fumar na área de trabalho.
- e) Consultar a FISPQ do produto para maiores informações sobre Saúde e Segurança.

## **Definições**

**Tolerâncias:** As informações numéricas constantes deste boletim técnico acham-se sujeitas às tolerâncias normais de fabricação.

**Rendimento:** Os rendimentos práticos podem variar, dependendo da superfície, da espessura aplicada, as condições de aplicação, da geometria da estrutura a ser pintada, dos métodos de aplicação, condições climáticas, etc.

**Sólidos p/volume:** É a porcentagem de tinta seca que pode ser obtida de tinta líquida sob determinadas condições.

**Ressalva:** As informações contidas neste boletim técnico não devem ser tomadas como definitiva: qualquer pessoa que use este produto para qualquer outra finalidade além da especificada neste Boletim Técnico, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a adequação do mesmo ao fim específico que se pretende, o faz por sua própria conta e risco.

Todas e quaisquer recomendações ou informações sobre este produto (neste boletim técnico ou em outro lugar) foram compiladas para sua ajuda e orientação. Entretanto, como não temos qualquer controle sobre a qualidade e condição do substrato ou sobre os inúmeros fatores que afetam o uso e aplicação deste produto, nenhuma garantia, expressa ou subentendida, é dada ou sugerida, quanto a essas informações. Desta forma, a não ser que concordemos especificamente por escrito em fazê-lo, não assumimos qualquer responsabilidade quanto ao rendimento, desempenho ou (sujeito a legislação vigente) quaisquer danos materiais ou pessoais resultantes do uso das informações ou dos produtos aqui mencionados. Todos os produtos e/ou assistência técnica são fornecidos de acordo com nossas condições padrão de venda. Sugerimos solicitar cópia da mesma. As informações contidas neste Boletim técnico estão sujeitas a modificações periódicas de acordo com nossa política de contínuo desenvolvimento e aprimoramento de produtos. É responsabilidade do usuário verificar junto ao representante da TINTAS VINCI se este Boletim Técnico está atualizado antes da utilização do produto correspondente.