

VINCINIL YACHT

Primer/Selador Vinílico

Primer/Selador monocomponente vinílico. Alta resistência a imersão a água salgada. Utilizado como primer para madeira e aço em condições de imersão e acima da linha d' água. Excelente performance como conversor de sistemas em embarcações pintadas anteriormente com tintas não conhecidas pois oferece ótima compatibilidade com diversos antiincrustantes.

Informações Práticas

Cor	Bronze
Aspecto	Fosco
Sólido por volume	40% (Petrobras N-1358)
Espessura Seca	75 micrometros por demão, equivalentes a 188 micrometros de filme úmido
Rendimento Teórico	5 m ² /litro, baseado na espessura seca de 75 micrometros
Rendimento Prático	Deduzir do rendimento teórico os percentuais relativos às perdas para a condição específica da pintura.

Aplicação

Relação de mistura	Monocomponente.
Método de Aplicação	Pistola convencional: recomendado Pistola Airless: recomendado Trincha ou rolo: Recomendado em múltiplas demãos para atingir a espessura recomendada
Diluição	Não é recomendada, caso necessário, utilize VINCISOLV 950 até 5% em volume.
Limpeza	VINCISOLV 950

TEMPO DE SECAGEM			INTERVALO DE REPINTURA	
Temperatura	Secagem		Mínimo	Máximo
	Toque	Manuseio		
25°C	1 h	3 h	6 horas	6 meses

Estocagem	Até 12 meses na temperatura de no máximo 40°C em recipiente fechado.
Embalagem	Balde de 20L ou Galão de 3,6L
Ponto de fulgor	Maior que 36 °C
Nº despacho da ONU	1263
VOC	535 g/cm ³

Preparação da superfície

Aço e superfícies com pinturas (antiincrustante) envelhecidas.

Lavar com água limpa de modo a remover todo e qualquer contaminante da superfície.

Lixar toda a superfície

Lavar e aguardar a secagem completa.

A superfície deverá estar devidamente limpa, seca e totalmente isenta de óleos, graxas, sais ou qualquer contaminante.

Não ferrosos

Lavar com água limpa de modo a remover todo e qualquer contaminante da superfície.

Lixar toda a superfície.

Lavar e aguardar a secagem completa.

A superfície deverá estar devidamente limpa, seca e totalmente isenta de óleos, graxas, sais ou qualquer contaminante.

Fibra nova: Aplicar 1 (uma) demão do Vincidere Yacht com 15 micrometros de espessura seca conforme instruções descritas no rótulo e na ficha técnica deste produto.

Madeira

Lavar com água limpa de modo a remover todo e qualquer contaminante da superfície.

Lixar toda a superfície

Lavar e aguardar a secagem completa.

A superfície deverá estar devidamente limpa, seca e totalmente isenta de óleos, graxas, sais ou qualquer contaminante.

Aplicação

Misturar bem o conteúdo da embalagem. Não diluir e não misturar qualquer outro produto.

Efetuar a aplicação conforme instruções de uso contidas na embalagem.

Aplicar uma demão do Vincinil 600 com espessura seca de 75 micrometros

Limitações

Não pintar quando a umidade relativa do ar exceder 85%

Observar que, ao utilizar trincha ou rolo, deve-se aplicar um maior número de demãos para se alcançar a espessura recomendada.

Faz-se necessário o controle da espessura aplicada.

Precauções

As precauções mínimas a serem observadas no manuseio de qualquer tinta são dadas a seguir

- a) Evitar contato com a pele e com os olhos (usar luvas, óculos protetores, máscara, cremes protetores, etc.)
- b) Assegurar ventilação adequada do ambiente.
- c) Em caso de contato da tinta com a pele, lavar com água e sabão ou com produto específico para limpeza de pele. Caso ocorra contaminação dos olhos, lavar com água em abundância durante 15 minutos e procurar auxílio médico.
- d) Produto inflamável. Manter longe de faíscas, chamas expostas e fontes de calor. Não deve ser permitido fumar na área de trabalho.
- e) Consultar a FISPQ do produto para maiores informações sobre Saúde e Segurança.

Definições

Tolerâncias: As informações numéricas constantes deste boletim técnico acham-se sujeitas às tolerâncias normais de fabricação.

Rendimento: Os rendimentos práticos podem variar, dependendo da superfície, da espessura aplicada, as condições de aplicação, da geometria da estrutura a ser pintada, dos métodos de aplicação, condições climáticas, etc.

Sólidos p/volume: É a percentagem de tinta seca que pode ser obtida de tinta líquida sob determinadas condições.

Ressalva: As informações contidas neste boletim técnico não devem ser tomadas como definitiva: qualquer pessoa que use este produto para qualquer outra finalidade além da especificada neste Boletim Técnico, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a adequação do mesmo ao fim específico que se pretende, o faz por sua própria conta e risco.

Todas e quaisquer recomendações ou informações sobre este produto (neste boletim técnico ou em outro lugar) foram compiladas para sua ajuda e orientação. Entretanto, como não temos qualquer controle sobre a qualidade e condição do substrato ou sobre os inúmeros fatores que afetam o uso e aplicação deste produto, nenhuma garantia, expressa ou subentendida, é dada ou sugerida, quanto a essas informações. Desta forma, a não ser que concordemos especificamente por escrito em fazê-lo, não assumimos qualquer responsabilidade quanto ao rendimento, desempenho ou (sujeito a legislação vigente) quaisquer danos materiais ou pessoais resultantes do uso das informações ou dos produtos aqui mencionados. Todos os produtos e/ou assistência técnica são fornecidos de acordo com nossas condições padrão de venda. Sugerimos solicitar cópia da mesma. As informações contidas neste Boletim técnico estão sujeitas a modificações periódicas de acordo com nossa política de continuo desenvolvimento e aprimoramento de produtos. É responsabilidade do usuário verificar junto ao representante da TINTAS VINCI se este Boletim Técnico está atualizado antes da utilização do produto correspondente.