

VINCIPOXI YACHT

Primer epóxi

Primer epoxi de alta espessura para uso acima e abaixo da linha d'água. Oferece excelente proteção anticorrosiva ao aço. Indicado também para fibra, madeira e galvanizado.

Informações Práticas

Cor	Branco
Aspecto	Fosco
Sólidos por volume	55%
Espessura seca	125 micrometros por demão, equivalentes a 227 micrometros de filme úmido.
Rendimento teórico	4,4 m ² /litro, baseado na espessura seca de 125 micrometros.
Rendimento prático	Deduzir do rendimento teórico os percentuais relativos às perdas estimadas para a condição específica da pintura.

Aplicação

Relação de Mistura	6 partes comp.A / 1 parte de comp.B (por volume)
Método de Aplicação	Pistola convencional - Recomendado Pistola <i>Airless</i> - Recomendado Trincha ou rolo – Indicado em pequenas áreas
Diluição	Não recomendado. Se necessário, utilizar VINCISOLV 930 até 5% em volume
Limpeza	VINCISOLV 930
Pot-Life – 25°C	4 horas

Temperatura	Tempo de secagem		Intervalo de Repintura	
	Secagem		Mínimo	Máximo
	Toque	Pressão		
25°C	30 minutos	7 horas	6 horas	6 meses

Estocagem	Até 12 meses na temperatura de no máximo 40°C, em recipiente fechado.
Embalagem	Qt 0,9 litros / G1 3,6 litros
Ponto de fulgor	36° C
Nº despacho ONU	1263
VOC	429 g/l

Preparação da superfície

Aço ou Madeira

Lavar com água limpa de modo a remover todo e qualquer contaminante da superfície.

Lixar toda a superfície.

Lavar e aguardar a secagem completa.

A superfície deverá estar devidamente limpa, seca e totalmente isenta de óleos, graxas, sais ou qualquer contaminante.

Fibra de vidro e Não ferrosos (galvanizado)

Lavar com água limpa de modo a remover todo e qualquer contaminante da superfície.

Lixar toda a superfície.

Lavar e aguardar a secagem completa.

A superfície deverá estar devidamente limpa, seca e totalmente isenta de óleos, graxas, sais ou qualquer contaminante.

Aplicar 1 (uma) demão do Vincidere Yacht com 15 micrometros de espessura seca conforme instruções descritas no rótulo e na ficha técnica deste produto.

Aplicação

Proceder a mistura dos componentes conforme instruções descritas no rótulo

Aplicar 2 (duas) demãos do Vincipoxi Yacht. Cada demão com 125 micrometros de espessura seca, obedecendo o intervalo de repintura entre demãos.

Limitações

Não pintar quando a umidade relativa do ar exceder 85%

Obedecer os de intervalo de repintura entre demãos.

Observar que, ao utilizar trincha ou rolo, deve-se aplicar um maior número de demãos para se alcançar a espessura recomendada.

Faz-se necessário o controle da espessura aplicada.

Precauções

As precauções mínimas a serem observadas no manuseio de qualquer tinta são dadas a seguir

- a) Evitar contato com a pele e com os olhos (usar luvas, óculos protetores, máscara, cremes protetores, etc.)
- b) Assegurar ventilação adequada do ambiente.
- c) Em caso de contato da tinta com a pele, lavar com água e sabão ou com produto específico para limpeza de pele. Caso ocorra contaminação dos olhos, lavar com água em abundância durante 15 minutos e procurar auxílio médico.
- d) Produto inflamável. Manter longe de faíscas, chamas expostas e fontes de calor. Não deve ser permitido fumar na área de trabalho.
- e) Consultar a FISPQ do produto para maiores informações sobre Saúde e Segurança.

Definições

Tolerâncias: As informações numéricas constantes deste boletim técnico acham-se sujeitas às tolerâncias normais de fabricação.

Rendimento: Os rendimentos práticos podem variar, dependendo da superfície, da espessura aplicada, as condições de aplicação, da geometria da estrutura a ser pintada, dos métodos de aplicação, condições climáticas, etc.

Sólidos p/volume: É a percentagem de tinta seca que pode ser obtida de tinta líquida sob determinadas condições.

Ressalva: As informações contidas neste boletim técnico não devem ser tomadas como definitiva: qualquer pessoa que use este produto para qualquer outra finalidade além da especificada neste Boletim Técnico, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a adequação do mesmo ao fim específico que se pretende, o faz por sua própria conta e risco.

Todas e quaisquer recomendações ou informações sobre este produto (neste boletim técnico ou em outro lugar) foram compiladas para sua ajuda e orientação. Entretanto, como não temos qualquer controle sobre a qualidade e condição do substrato ou sobre os inúmeros fatores que afetam o uso e aplicação deste produto, nenhuma garantia, expressa ou subentendida, é dada ou sugerida, quanto a essas informações. Desta forma, a não ser que concordemos especificamente por escrito em fazê-lo, não assumimos qualquer responsabilidade quanto ao rendimento, desempenho ou (sujeito a legislação vigente) quaisquer danos materiais ou pessoais resultantes do uso das informações ou dos produtos aqui mencionados. Todos os produtos e/ou assistência técnica são fornecidos de acordo com nossas condições padrão de venda. Sugerimos solicitar cópia da mesma. As informações contidas neste Boletim técnico estão sujeitas a modificações periódicas de acordo com nossa política de contínuo desenvolvimento e aprimoramento de produtos. É responsabilidade do usuário verificar junto ao representante da TINTAS VINCI se este Boletim Técnico está atualizado antes da utilização do produto correspondente.